

DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC
NR 2/1/2013/P

(zastępuje Deklarację Zgodności EC NR 2/2013/P z dnia 04.03.2013)



1488

Producent:

SWISSPOR Polska Sp. z o.o.
32-500 Chrzanów
ul. Kroczymiech 2

Zakład Produkcyjny:

SWISSPOR Polska Sp. z o.o.
66-300 Międzyrzecz
ul. Waszkiewicza 55

Oznaczenie i siedziba notyfikowanych jednostek certyfikujących:

Instytut Techniki Budowlanej Zakład Certyfikacji Nr 1488
ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Numer certyfikatu:

Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji nr 1488-CPD-0049/Z

Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji nr 1488-CPD-0121/Z

Deklaracja ta dotyczy wyrobu:

Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa
swisspor BIKUTOP EP4 WF flam
na osnowie z włókniny poliestrowej

Dokumenty odniesienia:

PN-EN 13707+A2:2012 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć dachowych.

Definicje i właściwości.

PN-EN 13969:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej części podziemnych. Definicje i właściwości.

Zastosowanie:

Podkładowa warstwa wielowarstwowych pokryć dachowych. Może być stosowana jako wierzchnia warstwa pokryć dachowych w układzie dachu odwróconego oraz dachu zielonego, za wyjątkiem obróbek elementów dachowych. Wykonywanie nowych lub renowacja starych pokryć dachowych. Nie stosuje się jako pokrycie jednowarstwowe.

Wykonywanie jednowarstwowych izolacji przeciwwodnych typu T posadzek, fundamentów i innych elementów budowlanych stykających się z gruntem.

Opis i warunki stosowania wyrobu:

Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS z dodatkiem środka antykorozyjnego, na osnowie z włókniny poliestrowej. Wierzchnia strona papy pokryta jest posypką drobnoziarnistą, wzdłuż jednego brzegu wstęgi znajduje się pas nie pokryty posypką, zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy zabezpieczona jest folią z tworzywa sztucznego.

Montaż do podłoża odbywa się metodą zgrzewania. Dopuszcza się możliwość mocowania mechanicznego wyrobu.

Papy nie należy układać w temperaturze poniżej 0°C, na mokrych lub oblodzonych powierzchniach, w czasie opadów deszczu lub śniegu oraz podczas silnego wiatru. Wykonanie izolacji powinno odbywać się według projektu technicznego opracowanego zgodnie z przepisami budowlanymi, z uwzględnieniem szczegółowych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta.

Rolki papy należy przewozić i przechowywać w pozycji stojącej, w jednej warstwie, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem.

Deklarowane właściwości wyrobu:


L.p.	Właściwość		Metoda badania	Jednostka	Wartość
1.	Wady widoczne		PN-EN 1850-1:2002	brak wad widocznych	
2.	Wymiary	Długość*	PN-EN 1848-1:2002	metr	≥ 7,5
		Szerokość*			≥ 0,99 (1,00±0,01)
		Prostoliniowość		mm/m	≤ 2
3.	Grubość		PN-EN 1849-1:2002	mm	4,0 ± 0,2
4.	Wodoszczelność (200 kPa)		PN-EN 1928:2002 metoda A	spełnia wymagania	
5.	Odporność na działanie ognia zewnętrznego		PN-EN 13501-5+A1:2010	klasa	F _{ROOF}
6.	Reakcji na ogień		PN-EN 13501-1:2004	klasa	E
7.	Wytrzymałość złączy na ścinanie	wzdłuż	PN-EN 12317-1:2001	N/50 mm	700 ± 200
		w poprzek			900 ± 200
8.	Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: maksymalna siła rozciągająca	wzdłuż	PN-EN 12311-1:2001	N/50 mm	900 ± 200
		w poprzek			700 ± 200
9.	Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: wydłużenie	wzdłuż	PN-EN 12311-1:2001	%	50 ± 15
		w poprzek			55 ± 15
10.	Odporność na uderzenie		PN-EN 12691:2007	mm	1000
11.	Odporność na obciążenie statyczne		PN-EN 12730:2002	kg	20
12.	Odporność na rozdzieranie (gwoździem)	wzdłuż	PN-EN 12310-1	N	350 ± 150
		w poprzek			350 ± 150
13.	Odporność na przerastanie korzeni		EN 13948:2006	spełnia wymagania	
14.	Stabilność wymiarów		PN-EN 1107-1:2001	%	≤ 0,5
15.	Giętkość w niskiej temperaturze		PN-EN 1109:2001	°C	-20
16.	Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze		PN-EN 1110:2001	°C	100
17.	Odporność na sztuczne starzenie		PN-EN 1296:2002 PN-EN 1110:2001 PN-EN 1109:2001	°C	100 ± 10 -15 ± 5
18.	Przyczepność posypki – ubytek masy posypki		PN-EN 12039:2001	%	10 ± 10
19.	Wodoszczelność po sztucznym starzeniu (60 kPa)		PN-EN 1296:2002 PN-EN 1928:2002	spełnia wymagania	
20.	Wodoszczelność po działaniu chemikaliów		PN-EN 13969:2006/A1:2007	spełnia wymagania zgodnie z załącznikiem A do normy PN-EN 13969	
21.	Przenikanie pary wodnej		PN-EN 13707+A2:2012	μ = 20 000	

* istnieje możliwość produkowania papy w innej długości i szerokości, jednak określona w badaniach wartość nie może być mniejsza niż deklarowana

Punkty 1-18, 21 dotyczą parametrów technicznych związanych z normą PN-EN 13707+A2:2012

Punkty 1-4, 6-13, 15, 19-21 dotyczą parametrów technicznych związanych z normą PN-EN 13969:2006/A1

Imię, nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej do podpisania deklaracji

swisspor Polska Sp. z o.o.

 menedżer produktu pap
 Marcin Bernas

Marcin Bernas
 Menedżer Produktu Pap

Chrzanów 22.04.2013

Kopia informacji dołączonej do znakowania CE

papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa swisspor BIKUTOP EP4 WF flam



1488

SWISSPOR Polska Sp. z o.o.
32-500 Chrzanów; ul. Krocymiech 2

Zakład Produkcyjny:
SWISSPOR Polska Sp. z o.o.
66-300 Międzyrzecz; ul. Waszkiewicza 55

XY
1488-CPD-0049/Z

EN 13707

1m x 7,5 m x 4,0 mm włóknina poliestrowa, asfalt modyfikowany elastomerem SBS z dodatkiem środka antykorozyjnego, folia z tworzywa sztucznego, posypka mineralna.

Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa przeznaczona do wykonywania podkładowej warstwy wielowarstwowych pokryć dachowych, oraz wierzchniej warstwy pokryć dachowych w systemie dachu odwróconego i dachu zielonego, za wyjątkiem obróbek elementów dachowych. Papę można stosować do wykonywania nowych lub renowacji starych pokryć dachowych. Papę należy kleić do podłoża metodą zgrzewania. Dopuszcza się możliwość mocowania mechanicznego. Wykonywanie izolacji powinno odbywać się wg projektu technicznego opracowanego zgodnie z przepisami budowlanymi z uwzględnieniem szczegółowych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta. Nie stosuje się jako pokrycie jednowarstwowe.

Odporność na działanie ognia zewnętrznego: F_{ROOF}

Reakcja na ogień: E

Wodoszczelność 200 kPa: spełnia wymagania

Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku podłużnym: 900 N/50 mm ± 200 N/50 mm

Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku poprzecznym: 700 N/50 mm ± 200 N/50 mm

Wydłużenie w kierunku wzdłużnym: 50% ± 15%

Wydłużenie w kierunku poprzecznym: 55% ± 15%

Odporność na przerastanie korzeni: spełnia wymagania

Odporność na obciążenie statyczne: 20 kg

Odporność na uderzenie: 1000 mm

Wytrzymałość na rozdieranie: 350 N ± 150 N

Wytrzymałość złącza w kierunku podłużnym: 700 N/50 mm ± 200 N/50 mm

Wytrzymałość złącza w kierunku poprzecznym: 900 N/50 mm ± 200 N/50 mm

Trwałość: 100°C ± 10°C; -15°C ± 5°C

Giętkość: -20°C

Substancje niebezpieczne: nie zawiera



1488

SWISSPOR Polska Sp. z o.o.
32-500 Chrzanów; ul. Krocymiech 2

Zakład Produkcyjny:
SWISSPOR Polska Sp. z o.o.
66-300 Międzyrzecz; ul. Waszkiewicza 55

XY
1488-CPD-0121/Z

EN 13969

1m x 7,5 m x 4,0 mm, Typ T, włóknina poliestrowa, asfalt modyfikowany elastomerem SBS z dodatkiem środka antykorozyjnego, folia z tworzywa sztucznego, posypka mineralna.

Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa przeznaczona do wykonywania jednowarstwowych izolacji przeciwwodnych typu T posadzek, fundamentów i innych elementów budowlanych stykających się z gruntem.

Reakcja na ogień: E

Wodoszczelność 200 kPa: spełnia wymagania

Odporność na uderzenie: 1000 mm

Wytrzymałość złącza w kierunku podłużnym: 700 N/50 mm ± 200 N/50 mm

Wytrzymałość złącza w kierunku poprzecznym: 900 N/50 mm ± 200 N/50 mm

Giętkość: -20°C

Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku podłużnym: 900 N/50 mm ± 200 N/50 mm

Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku poprzecznym: 700 N/50 mm ± 200 N/50 mm

Wydłużenie w kierunku wzdłużnym: 50% ± 15%

Wydłużenie w kierunku poprzecznym: 55% ± 15%

Odporność na obciążenie statyczne: 20 kg

Wytrzymałość na rozdieranie: 350 N ± 150 N

Trwałość po starzeniu: spełnia wymagania

Trwałość po działaniu chemikaliów: zgodnie z zał. A do normy PN-EN 13969

Substancje niebezpieczne: nie zawiera