


**swisspor BIKUTOP samoprzylepna G200
(PYE G200 S25)**

Papa asfaltowa samoprzylepna podkładowa modyfikowana SBS i SB, na osnowie z tkaniny szklanej. Wierzchnia strona papy zabezpieczona jest folią z tworzywa sztucznego, lub flizeliną, lub pokryta jest mineralną posypką drobnoziarnistą. Spodnia strona zabezpieczona jest folią antyadhezyjną.

ZASTOSOWANIE: Podkładowa warstwa wielowarstwowych pokryć dachowych. Wykonywanie nowych lub renowacja starych pokryć dachowych. Nie stosuje się jako pokrycie jednowarstwowe, nie jest przeznaczona do pokryć dachowych pod uprawy roślinne. Wykonywanie izolacji przeciwwodnych typu T: posadzek, fundamentów i innych elementów budowlanych stykających się z gruntem. Wykonywanie warstwy regulacji pary wodnej w obiektach budowlanych (paroizolacja).

MONTAŻ: Montaż do podłoża odbywa się metodą klejenia poprzez usunięcie spodniej warstwy folii antyadhezyjnej i wykorzystaniu właściwości samoprzylepnych papy. Dopuszcza się możliwość mechanicznego mocowania wyrobu. Papy nie należy układać w temperaturze poniżej +10°C, na mokrych lub oblodzonych powierzchniach, w czasie opadów deszczu lub śniegu, oraz podczas silnego wiatru. Wykonywanie izolacji powinno odbywać się według projektu technicznego opracowanego zgodnie z przepisami budowlanymi, z uwzględnieniem szczegółowych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta.

UWAGA: nie rozwijać i nie stosować w temperaturze poniżej +10°C.

Właściwość	Metoda badania	Wymiar	Wartość lub ustalenie
Wady widoczne	PN-EN 1850-1:2002	—	brak wad widocznych
Długość*	PN-EN 1848-1:2002	m	≥ 15,0
Szerokość*	PN-EN 1848-1:2002	m	1,00
Prostoliniowość	PN-EN 1848-1:2002	—	odchyłka ≤ 30 mm / 15 m
Grubość	PN-EN 1849-1:2002	mm	2,5 ± 0,2
Wodoszczelność (ciśnienie 60 kPa)	PN-EN 1928:2002 metoda A	—	spełnia wymagania
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	PN-EN 13501-5+A1:2010	klasa	F _{ROOF}
Reakcja na ogień	PN-EN 13501-1+A1:2010	klasa	E
Odporność złączy na ścinanie: – wzdłuż – w poprzek	PN-EN 12317-1:2001	N/50mm	1500 ±500 1000 ±200
Maksymalna siła rozciągająca: – wzdłuż – w poprzek	PN-EN 12311-1:2001	N/50mm	1500 ±200 2500 ±500
Wydłużenie: – wzdłuż – w poprzek	PN-EN 12311-1:2001	%	10 ±5 10 ±5
Odporność na uderzenie	PN-EN 12691:2007	mm	NPD
Odporność na obciążenie statyczne	PN-EN 12730:2002	kg	NPD
Odporność na rozdzieranie (gwoździem): – wzdłuż – w poprzek	PN-EN 12310-1:2001	N	300 ±150 300 ±150
Wodoszczelność po sztucznym starzeniu (ciśnienie 60 kPa)	PN-EN 1296:2002 PN-EN 1928:2002 metoda A	—	spełnia wymagania
Wodoszczelność po działaniu chemikaliów	PN-EN 13969:2006/A1:2007	—	spełnia wymagania zgodnie z załącznikiem A do PN-EN 13969
Giętkość w niskiej temperaturze	PN-EN 1109:2001	°C	≤ -20
Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze	PN-EN 1110:2001	°C	≥ 100
Opór dyfuzyjny pary wodnej po sztucznym starzeniu	PN-EN 1296:2002 PN-EN 1931:2002	—	NPD
Opór dyfuzyjny pary wodnej po działaniu chemikaliów	PN-EN 13970:2006/A1:2007	—	spełnia wymagania zgodnie z załącznikiem A do PN-EN 13970
Opór dyfuzyjny pary wodnej	PN-EN 1931:2002 metoda B	(m ² *s*Pa)/kg	5,4*10 ¹¹ ± 20%

* Istnieje możliwość produkowania papy w innej długości i szerokości, jednak w badaniach wartość nie może być mniejsza niż deklarowana.
NPD – właściwość użytkowa nie jest określana.

Ciężar *	rolki [kg]	53,0
	palety [kg]	870
Ilość na palecie	m ²	240
	rolek	16

* Dane orientacyjne nie kontrolowane służące optymalizacji transportu

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE: Rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane w jednej warstwie, w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem i uszkodzeniem. Rolki papy należy układać tak, aby uniemożliwić przemieszczenie się podczas jazdy. Rolki papy mogą być przewożone w kontenerach lub na paletach. Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i zabezpieczających przed działaniem promieni słonecznych, w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. Rolki papy należy układać w stosy na równym podłożu w pozycji stojącej w jednej warstwie. Stosy powinny zawierać nie więcej niż 1200 szt. papy, a odległość między stosami powinna wynosić nie mniej niż 80 cm.

DOKUMENTY ODNIIESIENIA:

- Norma PN-EN 13707
- Norma PN-EN 13969
- Norma PN-EN 13970
- Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji nr 1488-CPD-0049/Z
- Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji nr 1488-CPD-0121/Z

