

GEODREN PEIT 307




1213-CPR-3275

Geowlóknina wykonana z poliestru, iglowana i kalandrowana, produkowana bez użycia jakichkolwiek klejów, spoiw chemicznych i surowców pokonsumpcyjnych.

Cechy fizyczne

Masa na jednostke powierzchni	[EN ISO 9864]	300	g/m2	+/- 20	+/- 60
Grubosc	[EN ISO 2 kPa]	1,50	mm	+/- 20	+/- 0,30
	[EN ISO 20 kPa]	1,20	mm	+/- 20	+/- 0,24
	[EN ISO 200 kPa]	0,70	mm	+/- 20	+/- 0,14

Wlasciwosci mechaniczne

Wytrzymalosc na rozciąganie	[EN ISO 10319 MD]	2,0	kN/m	- 20	- 0,4
	[EN ISO 10319 CMD]	2,2	kN/m	- 20	- 0,4
Wydłużenie	[EN ISO 10319 MD]	60	%	+/- 30	+/- 18
	[EN ISO 10319 CMD]	70	%	+/- 30	+/- 21
Odpornosc na przebicie statyczne	[EN ISO 12236]	0,40	kN	- 30	- 0,12
Odpornosc na przebicie dynamiczne	[EN ISO 13433]	48	mm	+ 20	+ 10
Piramidowe przebicie	[EN 14574]	120	N	- 20	- 24

Charakterystyki hydrauliczne

Indeks predkosci	[EN ISO 11058]	60	mm/s	- 30	- 18
Charakterystyczny rozmiar otwarcia	[EN ISO 12956]	55	µm	+/- 30	+/- 17

Trwalosc wlasciwosci

Odpornosc na warunki atmosferyczne (50 MJ/m2)	[EN 12224]	Przykryc w ciagu 15 dni od dnia instalacji.
Obsluga w zyciu	Przez minimum 5 lat w gruncie 4<pH<9 i temperaturze <25°C.	

Podane wartosci sa przecietnymi wynikami uzyskanymi w naszych laboratoriach i oficjalnych instytucjach testujacych.
 Poziom wiarygodnosci 95%
 Zastrzegamy prawo do wprowadzenia zmian bez uprzedniego poinformowania.