

KARTA PRODUKTU

swisspor BIKUCOAT 1K – PUR Top garaż, szary



OPIS

Swisspor BIKUCOAT 1K - PUR Top garaż, szary - to jednoskładnikowa płynna warstwa wykończeniowo - ochronna. Chroni membrany płynne przed promieniami UV. Charakteryzuje się wysoką adhezją do wielu podłoży, doskonałą odpornością chemiczną, na tarcie i rozciąganie. Produkt wysoce hydrofobowy.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| Właściwości | Wartości |
|----------------------------|-------------------------|
| Lepkość | 200-300 cP |
| Gęstość | 1,0 g/cm ³ |
| Suchopłyłość | 1 - 2 h |
| Aplikacja kolejnej warstwy | 24 h |
| Temperatura szokowa | 200°C |
| Temperatura użytkowa | od -40°C do +80°C |
| Siła rozciągająca (23°C) | 40 kg/cm ² |
| Rozciągnięcie | >300 % |
| Paroprzepuszczalność | 0.8 g/m ² /h |
| Zużycie | 0,1 kg/m ² |
| Opakowanie | 1kg, 5kg, 20kg |
| Okres przydatności | 12 miesięcy |

ZASTOSOWANIE

- ochronna warstwa na membrany w płynie,
- ochrona betonu,
- ochrona powłok syntetycznych,
- jako warstwa wierzchnia na posadzkach np. w garażach.

Nie należy stosować:

- na podłoża kruche, złej jakości

APLIKACJA

Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być odpowiednio nośne, stabilne, równe, suche, pozbawione elementów zmniejszających przyczepność tzn. kurzu, oleju szalunkowego, wykwitów, powłok antyadhezyjnych, oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Podłoże należy umyć myjką wysokociśnieniową. Nierówność powierzchni należy uzupełnić.

Przygotowane podłoże należy zagruntować preparatem gruntującym np. swisspor BIKUCOAT 1K- Primer. W przypadku aplikacji swisspor BIKUCOAT 1K- PUR Top garaż, szary na swisspor BIKUCOAT 1K - PUR, szary jako warstwy ochronnej, taka aplikacja musi się odbyć w ciągu 72 h od aplikacji membrany płynnej.

UWAGA: Powierzchnia aplikacji musi być sucha.

Nakładanie swisspor BIKUCOAT 1K- PUR Top garaż, szary

Przed przystąpieniem do nakładania swisspor BIKUCOAT 1K- PUR Top garaż, szary należy pamiętać, aby go dokładnie wymieszać uzyskując jednolitą masę ręcznie lub za pomocą mieszarki wolnoobrotowej (300 obrotów na minutę). Powłokę ochronną nakładamy za pomocą pędzla, wałka lub natrysku w zależności od miejsca aplikacji w temperaturze powietrza od +5°C do +35°C, na suchym podłożu i wilgotności względnej <85%.

Swisspor BIKUCOAT 1K- PUR TOP garaż, szary aplikować można w jednej lub dwóch warstwach. Kolejne warstwy należy nakładać nie przekraczając 48 h pomiędzy aplikacjami.

UWAGA: Podczas mieszania nie należy napowietrzać produktu, gdyż może to skutkować pęcherzykowaniem pod czas procesu wiązania.

PRACA Z swisspor BIKUCOAT 1K- PUR Top garaż , szary

Swisspor BIKUCOAT 1K- PUR Top garaż, szary zawiera lotne, łatwopalne rozpuszczalniki. Mimo tego może być stosowany wewnątrz pomieszczeń. Należy jednak zachować standardowe środki ostrożności takie jak używanie maseczek węglowych, oraz zapewnienie dobrej wentylacji pomieszczeń w których odbywa się aplikacja, z dala od źródeł otwartego ognia.

Podczas prac z swisspor BIKUCOAT 1K- PUR TOP garaż, szary należy nosić specjalne ochronne rękawice oraz odpowiednią ochronną odzież. W przypadku kontaktu:

- ze skórą natychmiast należy przemyć ją dużą ilością wody i mydłem,
- z oczami należy przepłukać je specjalnymi preparatami lub wodą,
- połknięcia należy natychmiast przepłukać jamę ustną i obficie poić wodą. Nie wolno wywoływać wymiotów.

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa pracy z produktem w karcie charakterystyki produktu www.swisspor.pl.

Podczas prac temperatura powietrza i podłoża powinna być nie niższa niż +5°C i nie wyższa niż +35°C. właściwości.

PRZECHOWYWANIE

Temperatura przechowywania nie mniej niż +5°C i nie więcej niż +25°C.

Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i wilgocią, z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy w zamkniętych, oryginalnych opakowaniach.

DZIAŁ OBSŁUGI SPRZEDAŻY

Zakład Produkcyjny w Pielinie

tel. 58 888 84 00, fax 58 888 84 07

Zakład Produkcyjny w Chrzanowie

tel. 32 625 72 50, fax 32 625 72 52

Zakład Produkcyjny w Janowie Podlaskim

tel. 83 341 37 72, fax 83 341 30 20

Zakład Produkcyjny w Międzyrzeczu

tel. 95 741 14 06, fax 95 742 66 51